



1K Steel Primer Dose

1K Steel Primer Dose





1 K Steel Primer Dose

Untergrund:


- Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, gereinigt und geschliffen
- Ausgehärtete Lackierung, geschliffen
- Polyester Produkte geschliffen

Vorbehandlung / Reinigung:



Korrekte Untergrundvorbehandlung beachten

Verarbeitung auf Metall:



1:1 (+/- 20%)
Mit Standox 2K Verdünnung



Compliant 1,2-1,4mm
1,8 -2,0 bar Eingangsdruck
1-2 = 15-30 micron



HVLP 1,2-1,4mm
1,8 -2,0 bar Eingangsdruck
1-2 = 15-30 micron


Wichtige Hinweise:

- Das Produkt eignet sich hervorragend zum ab isolieren von blanken Stellen vor der Applikation von 2K Füller, Konventionellen Basislack, Wasserbasislack, und 2K Decklack.
- Das Tragen angemessener persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird ausdrücklich empfohlen!

Schweissprüfzeugnis:

- 5 Stunden. Elektrisch leitend
- Temperaturbeständig 600°
- Zum Grundieren unter Karosseriekleber, Falze, Zwischenbleche, Nähte

Trocknung für Weiterverarbeitung:




20min / 18-22°
(Konventionell Basislack,
Wasserbasislack, 2K Lacke & 2K
Füller)



2min 50% + 8min 100% Leistung
(Konventioneller Basislack
Wasserbasislack, 2K Lacke & 2K
Füller)



P800 / Leicht Köpfen
für das weiterverarbeiten von:
Konventioneller Basislack,
Wasserbasislack, 2K Lacke & 2K
Füller



2K Füller
Konventioneller Basislack
Wasserbasislack
2K Decklack

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.